



PICARUST

DESCRIZIONE	Fondo anticorrosivo e promotore di adesione per lamiere zincate.														
CARATTERISTICHE GENERALI	<p>Prodotto a base di resine acriliche con un' elevata azione anticorrosiva ed un' eccezionale adesione sulle lamiere zincate.</p> <p>Picarust è un fondo specifico per il trattamento delle lamiere zincate interessate dalla corrosione galvanica e come promotore di adesione per essere rivestito con pitture intumescenti.</p> <p>Le lamiere ferrose sottoposte al trattamento ad immersione in zinco fuso sono notoriamente molto resistenti alla corrosione. Tuttavia, in particolari condizioni, ad esempio in caso di urti continui con oggetti scabrosi (ad es. sabbia sollevata dal vento), si verifica un fenomeno di abrasivatura della superficie zincata.</p> <p>A seguito della rimozione dello strato di zinco sulle lamiere si manifesta un marcato fenomeno di ossidazione a carico del ferro rimasto scoperto. Diventa, quindi, indispensabile trattare i manufatti con un ciclo specifico a base dei prodotti Picarust e Picacrom.</p>														
CAMPI D'IMPIEGO	Picarust è un prodotto specifico per il trattamento di recupero di qualunque struttura in lamiera zincata: guard-rail, coperture di capannoni, box, ecc.														
CARATTERISTICHE TECNICHE	<table><tr><td>Colori disponibili</td><td>avorio, grigio, rosso</td></tr><tr><td>Aspetto</td><td>semilucido</td></tr><tr><td>Peso specifico</td><td>1.4 kg/lit +/- 0.05</td></tr><tr><td>Viscosità Brookfield a 25 °C</td><td>4500 – 6000 cps</td></tr><tr><td>Tempo di fuori polvere a 20 °C</td><td>2 ore</td></tr><tr><td>Tempo di sopravverniciabilità a 20 °C</td><td>8 ore</td></tr><tr><td>Tempo di essiccazione completa a 20 °C</td><td>24 ore</td></tr></table>	Colori disponibili	avorio, grigio, rosso	Aspetto	semilucido	Peso specifico	1.4 kg/lit +/- 0.05	Viscosità Brookfield a 25 °C	4500 – 6000 cps	Tempo di fuori polvere a 20 °C	2 ore	Tempo di sopravverniciabilità a 20 °C	8 ore	Tempo di essiccazione completa a 20 °C	24 ore
Colori disponibili	avorio, grigio, rosso														
Aspetto	semilucido														
Peso specifico	1.4 kg/lit +/- 0.05														
Viscosità Brookfield a 25 °C	4500 – 6000 cps														
Tempo di fuori polvere a 20 °C	2 ore														
Tempo di sopravverniciabilità a 20 °C	8 ore														
Tempo di essiccazione completa a 20 °C	24 ore														
APPLICAZIONE	<p>Le superfici da trattare devono essere accuratamente pulite e sgrassate.</p> <p>Le parti ossidate e gli eventuali residui di vecchie vernici non aderenti devono essere rimossi mediante spazzolatura e carteggiatura con carta abrasiva finissima.</p> <p>Se necessario va applicato un convertitore di ruggine.</p> <p>L' applicazione del Picarust va eseguita mediante pennello, a rullo o a spruzzo.</p> <p>Sulle superfici trattate con il Picarust va applicata una mano a finire dello smalto specifico per lamiere zincate Picacrom oppure con vernice intumescente monocomponente.</p>														
DILUIZIONE	Il prodotto va diluito con solvente specifico Diluente Jolly nella misura del 10 % circa per le applicazioni a pennello o rullo e del 15 % per le applicazioni a spruzzo.														
RESA TEORICA	Mediamente con 1 litro di prodotto si trattano circa 6 – 8 mq di superficie.														
CONSERVAZIONE	In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 24 mesi.														
AVVERTENZE	<p>Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.</p> <p>Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.</p> <p>In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.</p>														

PICARUST