



PICATENNIS FINISH

DESCRIZIONE	Vernice di finitura elastica per supporti bituminosi e cementizi.	
CARATTERISTICHE GENERALI	Prodotto a base di resine stirolo-acriliche plastificate, caratterizzato da alta resistenza alle intemperie, elevata elasticità, buona resistenza agli sbalzi di temperatura. Non è soggetto allo sfarinamento superficiale. E' insensibile alla perdita di colore, in quanto contiene pigmenti resistenti ai raggi ultravioletti. È dotato di alta resistenza meccanica e all'usura.	
CAMPI D'IMPIEGO	Picatennis Finish è un rivestimento specifico per la verniciatura di campi da tennis, campi polivalenti, piste ciclabili in asfalto e in cemento; dà una finitura satinata, che evita il fastidioso effetto di riverbero dei raggi solari.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Colori disponibili	rosso, verde, bianco altri colori su richiesta
	Densità	1,4 kg/lit +/- 0.05
	Residuo secco	72 % +/- 2%
	Viscosità Brookfield a 25 °C	10000 - 15000 cps
	Tempo di fuori polvere a 20 °C	2 ore
	Tempo di essiccazione a 20 °C	24 ore
	Spessore consigliato	200 - 300 micron
APPLICAZIONE	Picatennis Finish può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo. Evitare l'applicazione in presenza di ristagni d'acqua.	
DILUIZIONE	Il prodotto può essere diluito con acqua nella misura massima del 10%. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.	
CICLO APPLICATIVO	Prima di applicare il prodotto accertarsi che il supporto da trattare sia ben pulito. Se il fondo si presenta molto poroso è consigliabile saturare le porosità con la pasta bituminosa Picasatur e successivamente applicare due mani della finitura Picatennis Finish . Se, al contrario, la superficie è sufficientemente liscia o già verniciata si può applicare direttamente il Picatennis Finish , previa mano del fissativo Superfix diluito con acqua.	
RESA TEORICA	Mediamente con 1 kg di Picatennis Finish si trattano circa 2 mq di superficie.	
CONFEZIONI	Secchi in plastica da 20 kg. – 5 kg.	
CONSERVAZIONE	In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.	
AVVERTENZE	Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.	