



TINCALFIX

DESCRIZIONE	Fissativo a base di un copolimero stirolo-butadiene in dispersione acquosa e latte di calce.	
CARATTERISTICHE GENERALI	Tincalfix è un prodotto di colore bianco lattiginoso, con un elevato potere di penetrazione ed un' eccezionale aderenza su intonaci vecchi e nuovi. E' formulato con latte di calce e resine insaponificabili, resistenti a forte alcalinità.	
CAMPI D'IMPIEGO	Tincalfix viene utilizzato come mano di fondo nella preparazione di pareti che devono essere tinteggiate con pitture alla calce e come consolidante per vecchie pitture minerali a base di calce.	
CARATTERISTICHE TECNICHE	Colore	trasparente lattiginoso
	Densità	1.05 kg/lit +/- 0.05
	PH	> 10
	Residuo secco	35 %
	Temperatura di applicazione	da + 7 °C a + 35 °C
	Tempo di fuori polvere a 20°C	3 ore
	Tempo di sopravverniciabilità a 20 °C	8 ore
	Infiammabilità	non infiammabile
APPLICAZIONE	Tincalfix si applica a pennello o a rullo, in una o due mani a seconda dell'assorbimento del supporto. La superficie da trattare deve essere ben pulita, spolverata ed esente da vecchie vernici distaccate. Non applicare il prodotto in condizioni atmosferiche avverse.	
DILUIZIONE	Diluire 1 parte di Tincalfix con 2 parti di acqua.	
RESA TEORICA	E' subordinata al tipo di supporto da trattare. Mediamente con 1 litro di prodotto già diluito si trattano circa 7 - 8 mq di superficie.	
CONFEZIONI	Tanche in plastica da 25 lt. – 5 lt. – 1 lt.	
CONSERVAZIONE	In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.	
AVVERTENZE	Tincalfix è un prodotto fortemente alcalino e può provocare ustioni alla pelle e agli occhi. Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.	

Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo.

In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.